

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ BIAMAX БИАМАКС (Италия)



Краткое описание	BIAMAX – декоративная краска для интерьера, наполненная отборными гранулами 0,3 или 0,7 мм.. на основе акриловых смол в водной дисперсии, паропроницаемая, очень устойчивая к истиранию и с Низким Воздействием на окружающую среду. BIAMAX можно использовать непосредственно в качестве самостоятельной окрашенной отделки в средиземноморском стиле или использовать как подготовительный материал для последующего перекрытия другими материалами (IMPERIUM, VELDECOR, DUCA, MULTIDECOR, PALLAS).
Свойства	Для внутренней отделки; Высокая укрываемость и заполняющая способность; Паропроницаемый; Устойчивый к истиранию; Негорючий, безопасен для человека и окружающей среды;
Фиксирующие ср-ва	NEOFIX, IL PREIMER;
Условия нанесения	Температура: от +10°C до 36 °C, влажность: не более 80%.
Инструмент	Большая кисть, затирка из нерж. стали, затирка пластмассовая.
Разбавление	Эффект Intonaco: готов к использованию; Эффект Anticato: на 10÷15 % питьевой водой
Расход	Эффект Intonaco/под штукатурку: 1 л на 1,2 кв.м, в два слоя BIAMAX 07. Эффект Anticato/под старину: 1л на 3,5÷4 кв.м. в один слой BIAMAX 07 (гранулы 0,7 мм) 1л на 4÷4,5 кв.м в один слой BIAMAX 03 (гранулы 0,3 мм)
Очистка инструмента	Водой.
Высыхание при 20°C и относительной влажности 75%	На отлип: 2-3 часа На перекрас: 6-8 часов Полное: 12-14 часов
Состав	Акриловые смолы в водной дисперсии, наполнители отборной granulometрии (0,3, 0,7 мм), двуокись титана, органические и неорганические пигменты, добавки, облегчающие нанесение и образование пленки.
Удельный вес	1,6 +/- 3% (Белый)
pH	8,5-9,5;
Вязкость	BIAMAX 03: 30.000 CPS +/- 5% Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин при 25°C) BIAMAX 07: 37.500 CPS +/- 5% Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин при 25°C)

ООО «Компания Аншер»
г.Новосибирск, Орджоникидзе 40, 2 подъезд, 1 этаж, офис 1319,
тел.(383)363-80-98, 3638098@ansher-nsk.ru
www.ansher-nsk.ru

Парогазопроницаемость	BIAMAX 03: высокая ; Sd: 0,009 м (UNI EN ISO 7783-2:2001) BIAMAX 07: высокая ; Sd: 0,007 м (UNI EN ISO 7783-2:2001)
Сопротивление отрыву и сцепление:	BIAMAX 03: 2 МПа, излом А/В (UNI EN ISO 4624-2006) BIAMAX 07: 2 МПа, излом А/В (UNI EN ISO 4624-2006)
Ограничение на выброс Летучих Органических Веществ (VOC), согласно Директиве 2004/42/СЕ	BIAMAX 03 Класс принадлежности: А/а; VOC: 16 г/л (максимум); Ограничение Фазы I (от 1.1.2007): 75 г/л, Ограничение Фазы II (от 1.1.2010):40 г/л BIAMAX 07 Класс принадлежности: А/а; VOC: 26 г/л (максимум); Ограничение Фазы I (от 1.1.2007): 75 г/л, Ограничение Фазы II (от 1.1.2010):40 г/л
Цветовая гамма	Белый + цвета палитры Interior колеровочной системы DCS Decor Color System by Ойкос
Упаковка	1-4-14 л;
Температура хранения	от +2°С до +36°С. Боится мороза.
Токсикологические показатели	Продукт не содержит тяжёлые металлы такие, как хром и свинец. Кроме того, не содержит токсичные, ароматические, хлоросодержащие растворители. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Продукт представляет собой неопасное вещество, если используется согласно предписанию. Рекомендуется соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с красками на водной основе. Для хранения и передвижения не предусмотрено принятие каких-либо особых мер; тара, остатки и случайные рассеивания могут быть устранены посредством инертных абсорбирующих материалов таких, как: песок, земля и т.д., они также должны перерабатываться согласно национальным или региональным действующим предписаниям. Транспортировка должна осуществляться согласно международным соглашениям.
Система подготовки поверхности	Очистить поверхность и удалить возможные отслаиваемые части. В случае, если подложки старые или отмеливающиеся, советуем нанести один слой NEOFIX OIKOS. Если подложки в хорошем состоянии, нанести один слой грунта IL PRIMER OIKOS. Эффект Anticato/под старину: нанести один слой BIAMAX, разведенного на 10%-15% питьевой водой при помощи большой кисти, перекрещивая мазки. Эффект Intonaco/Под Штукатурку: однородно нанести два слоя BIAMAX 07 с интервалом между слоями 7÷8 часов шпателем из нерж. стали. До высыхания второго слоя приступить к разглаживанию и обработке поверхности лезвием при помощи пластмассовой затирки, круговыми движениями. Должны быть соблюдены все правила нанесения.

Предоставленная здесь информация основана на практическом опыте завода-изготовителя и представителя в Новосибирске ООО «Компания Аншер», однако, не содержит описания всех возможных ситуаций. Поэтому

убедительно просим Вас перед началом работ получить консультацию у специалистов фирмы ООО «Компания Аншер». Изготовитель и представитель не несут никакой ответственности за следование любым другим советам и рекомендациям условий применения продукции!