



ООО «Компания Аншер»

г. Новосибирск, Центр дизайна и архитектуры «Мельница»,
Фабричная 31, 2 этаж, тел. (383) 363-80-98, 239-48-18
<http://www.ansher-nsk.ru>, e-mail: 3638098@ansher-nsk.ru

ATF GLI STUCCHI FIORENTINI

ATF GLI STUCCHI FIORENTINI - классическая венецианская штукатурка. Декоративный отделочный материал под натуральный мрамор. Благодаря новой формуле, использованию специальных присадок с наноструктурой, материал обладает рядом уникальных характеристик относительно схожих материалов.

Область применения: покрытие ATF GLI STUCCHI FIORENTINI идеально подходит для создания дворцового интерьера, а так же для оформления интерьера в классическом стиле. Покрытие воздухопроницаемо, устойчиво к УФ лучам.

Комплект на 20 кв.м.:

Грунтовка PRIMER STUCCHI 2,5 л. на 20 кв.м.

Штукатурка ATF GLI STUCCHI FIORENTINI (база) 2,5 л. на 7 кв.м.

ATF Тонер (01-35) 0,25мл

ATF Тонер (36-51) 0,25мл

Защитный воск Cera Stucchi – 2 л на 50 кв.м.

Расход: 2,5 л на 7 м².

Подготовка поверхности: При подготовке поверхности для нанесения ATF GLI STUCCHI FIORENTINI, недопустимо использование финишных шпаклевочных материалов на масляно-клеевой основе, алебастре и др., блокирующих впитывание ATF GLI STUCCHI FIORENTINI.

Грунтовка: В качестве грунтовочного слоя под покрытие ATF GLI STUCCHI FIORENTINI используется грунтовка PRIMER STUCCHI, разбавляется водой на 30-40% для первого слоя и на 20-25% для второго слоя. Время высыхания между слоями 3-4 часа. Наносится PRIMER STUCCHI велюровым валиком до получения ровной поверхности.

Подготовка покрытия и нанесение: При колеровке перед добавлением тонера необходимо снизить вязкость материала за счет перемешивания на небольшой скорости. Затем ввести тонер в выбранной дозировке и продолжить перемешивание до достижения однородной по цвету массы. При добавлении тонера достигается гамма из 47 основных цветов. По количеству добавляемого тонера можно выделить 3 хроматические группы. ВАЖНО не добавлять больше 1 тонера на банку 2,5 литров и больше 4 в банку на 10 литров.

Нанесение:

1 слой - Материал: штукатурка белого цвета специальным шпателем «BOLDRINI» INOX (арт. 5570). Обратить внимание на равномерность нанесения.

2 слой - Материал: штукатурка белого цвета или заколерованная. Наносить специальным шпателем «BOLDRINI» INOX (арт. 5570) на предварительно высохший 1 слой. Обратить внимание на равномерность нанесения, не допускать образования впадин и бугров, не заглаживать, основа для третьего декоративного слоя.

3 слой - Заглаживание - Штукатурка белого цвета или заколерованная, наносится после высыхания второго слоя. Для достижения результата в единой хроматической гамме советуем колеровать материал за один раз. Блеск возникает при нанесении материала шпателем из нержавеющей стали, с сильным давлением на поверхность стены.

Защитный слой: Натуральный воск расход 30-50 г/м². Осторожно перемешать перед нанесением. Перед нанесением поверхность должна просохнуть не менее 48 часов. Воск наносится варежкой «BOLDRINI» MISTRAL (арт. 4341), работая на поверхности около 1м² за раз, до тех пор, пока поверхность не перестанет впитывать. Через полчаса, но не позже 2 часов после нанесения воска, растереть поверхность куском чистой ткани для придания блеска.

Высыхание: на отлип - 6 часов, окончательное - 1 сутки.

Очистка инструмента: Во влажном состоянии покрытие смывается водой, высохшее покрытие можно удалить лишь агрессивными растворителями или механически. Обращаем ваше внимание, что инструмент во время нанесения должен быть идеально чистым, в противном случае остатки краски на инструменте будут оставлять разводы и даже царапины.