

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Decor

Raffaello**Технические характеристики**

раздел 1

RAFFAELLO DECOR STUCCO – это паропроницаемое покрытие на основе гашёной извести, идеально для воспроизведения древнего метода отделки «под мрамор». Использование RAFFAELLO DECOR STUCCO гарантирует максимальную дышащую способность и способствует естественному распределению влажности через штукатурку и кладку, предотвращая образование плесени и бактерий. Со слабым запахом, не горючий, безопасен для человека и окружающей среды.

Сфера применения

раздел 2

Декорирование внутренних стен и интерьера.

Подготовка подложек

раздел 3

Очистить поверхность и нанести один слой грунтовки ПРАЙМЕР ОЙКОС для лучшей фиксации.

Способ нанесения

раздел 4

Для получения идеального результата нанести продукт в три слоя используя для отделки маленький Шпатель:

- Первый слой: выровнять поверхность с РАФФАЭЛЛО ДЕКОР СТУККО для получения как можно больше ровной поверхности без никаких дефектов.
- Второй слой: нанести тончайший слой продукта, слегка налагая мазки. Продолжать выравнивать стену так, чтобы поверхность была гладкой, но не блестящей.
- Отделка: нанести тончайший слой продукта, слегка налагая мазки и одновременно полируя и разглаживая поверхность лезвием шпателя.

В зависимости от интенсивности слоя, с начало легкой и постепенно сильнее, можно нанести продукт в соответствии с высыханием продукта. Можно и полировать поверхность используя шерстяное сукно мягкое и с помощью источника тепла. В зависимости от интенсивности слоя и типа инструмента можно получить матовый, полуглянцевый и глянцевый эффект.

Отделка/Защитные средства

раздел 5

Для придания водоотталкивающего эффекта и возможности мыть поверхность через 4-5 дней нанести ЧЕРА ПЕР РАФФАЭЛЛО ОЙКОС.

Технические характеристики: нанесение

раздел 6

Разведение/Смешивание	Готово к применению
Расход	1,1 ÷ 1,7 м ² /л
Инструменты для нанесения	Шпатель инокс ОЙКОС.
Закрепляющие средства	ИЛ ПРАЙМЕР ОЙКОС
Защитные средства	ЧЕРА ПЕР РАФФАЭЛЛО компании OIKOS
Температура нанесения	+5°C ÷ +36°C (с относительной влажностью не более 80%)
Время визуального высыхания	1 ч (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%)
Время полного высыхания	20 ÷ 25 дней (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%)
Очистка инструмента	Водой

Технические характеристики: продукт

раздел 7

Состав	На основе известкового молочка, натуральные добавки, неорганические пигменты на основе железных оксидов и цветного песка.
Удельный вес	1,5 кг/л +/- 3%
РН	12 ÷ 13

Вязкость	60.000 ÷ 80.000 CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин при 25°C)
Температура хранения	+2°C ÷ +36°C. Боится мороза
Реакция на огонь	Отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющуюся поверхность; материал на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии.
Парогазопроницаемость (SD)	0,05 м (максимально допустимый уровень 2 м, DIN 52 615)
Ограничение на выброс Летучих Органических Веществ (VOC), согласно Директиве 2004/42/CE	Класс принадлежности: A/ I; VOC: 8 г/л (максимум); Ограничение Фазы I (от 1.1.2007): 300 г/л, Ограничение Фазы II (от 1.1.2010): 200 г/л
Цвета	Цвета согласно колеровочной карте
Фасовка	1 – 5 - 20 л
Замечания	- Избегать долгого контакта с кожей, при раздражении тщательно вымыть руки мылом и водой. Если раздражение продолжается обратиться к врачу. - Избегать контакта с глазами, если краска попадает в глаз, тщательно вымыть глаза водой с сахаром. Если раздражение продолжается обратиться к врачу.

Токсикологические показатели

раздел 8

Продукт не содержит тяжёлые металлы такие, как хром и свинец. Кроме того, не содержит токсичные, ароматические, хлоросодержащие растворители. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Внимательно прочтите лист безопасности: продукт носит этикетирование Xi, R41 раздражающий. Для хранения и передвижения не предусмотрено принятие каких-либо особых мер; тара, остатки и случайные рассеивания могут быть устранены посредством инертных абсорбирующих материалов таких как: песок, земля и т.д., они также должны перерабатываться согласно национальным или региональным действующим предписаниям. Транспортировка должна осуществляться согласно международным соглашениям.

Основные технические условия

раздел 9

Тщательно очистить окрашиваемую поверхность, удалив отслаивающиеся части. Нанести один слой грунтовки ПРАЙМЕР ОЙКОС для лучшей фиксации и ждать его высыхания. После этого, нанести паропроницаемое покрытие на основе гашёной извести, идеально для воспроизведения древнего метода отделки «под мрамор», как RAFFAELLO DECOR STUCCO ОЙКОС. Обработка материала осуществляется шпателем из нержавеющей стали и окончательный эффект имитирует мрамор. Должны быть соблюдены все правила нанесения. Стоимость - за м², включая материал и работу.

Заметки

Компания Ойкос с.р.л. гарантирует, что информация, содержащаяся в данном техническом описании предоставлена наилучшим образом в отношении соответствующих технических и научных исследований. Несмотря на указанное выше, Ойкос не несёт никакой ответственности за результаты, полученные вследствие использования собственного продукта, поскольку способы нанесения остаются за рамками контроля или проверки со стороны последней.
Следовательно, рекомендуется предварительное исследование по поводу соответствия каждого продукта в отдельности и в каждом отдельном случае.