

TRAVERTINO ROMANO –ТРАВЕРТИНО РОМАНО

Специальное декоративное покрытие для наружных и внутренних работ на основе известкового молока с наполнителем из отборных мраморных гранул. Материал однородный, пастообразный, легок в нанесении. TRAVERTINO ROMANO придает стене классический стиль старинного камня «травертин», удовлетворяя таким образом требования классического дизайна и обеспечивая также декорирование более современных помещений.

- **Технические характеристики**
- Методы нанесения

TRAVERTINO ROMANO — ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Материал водоразбавляемый, практически не имеет запаха, нетоксичен, не воспламеняется, экологически чистый в отношении человека и окружающей среды, паропроницаемый. Благодаря своему составу препятствует образованию плесени и бактерий.
Грунт	NEOKRYLL, BLANKOR, IL PRIMER
Условия нанесения	Температура: +10÷+36°C. Влажность: не более 80%.
Метод нанесения	Металлический шпатель Inox Oikos, тампон Millerighe, шпатель-помощник.
Разбавление (по объему)	Материал готов к нанесению.
Расход	2 кг/ м ²
Очистка инструмента	Водой.
Высыхание при 20°C и относительной влажности 75%	На отлип: 2-4 часа ; На перекрас: 24 часа; До возможности мокрой очистки: 30 дней. Внимание! Защищать поверхность от дождя в течение 48 -72 часа после нанесения.
Удельный вес	1,65 кг/л ±3%
pH	12,5 ÷13,5
Паропроницаемость	0,010 м
Реакция на огонь	Отрицательная, если состав наносится по невоспламеняющимся основаниям (материалу на водной основе толщиной менее 0,600 мм в сухом виде).

Максимальный размер гранул	0,8 мм
Упаковка	5; 20 кг.
Температура хранения	+2÷36°C (боится мороза).
Токсикологические показатели	Состав не содержит вредных веществ, пигментов или других компонентов, содержащих тяжелые металлы, такие как хром или свинец. Кроме того, он не содержит токсичных, ароматизированных, хлорированных растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Состав не горюч, и при условии его правильной технической эксплуатации представляет собой нетоксичное, безвредное вещество. Рекомендуется соблюдение обычных мер предосторожности, предусмотренных для работы с составами на водной основе. При хранении, перемещении и транспортировке не требуется соблюдение особых условий, при случайном пролитии необходимо собрать, используя инертные абсорбирующие материалы, такие как песок, глина и т.д. и уничтожить как обычные твердые отходы.

TRAVERTINO ROMANO — МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ

Подготовка поверхности. Подложка должна быть хорошо высушенной, новую штукатурку необходимо выдержать в течение не менее 30 дней для завершения процесса карбонизации. Очистить поверхность щеткой или тщательно удалить краску, чтобы не было отслаивающихся участков. В случае старых и/или отваливающихся штукатурок рекомендуется нанести укрепляющий состав NEOKRYLL фирмы OIKOS.

Во всех остальных случаях (для других типов стен) нанести слой грунта BLANKOR фирмы OIKOS для равномерности впитываемости подложки.

Система нанесения. Растянуть TRAVERTINO ROMANO по поверхности с помощью металлического шпателя Inox Oikos, оставляя толщину слоя приблизительно 2-3,5 мм. Затем сразу же приступить к формированию углублений на поверхности нанесенного материала хаотичным образом, используя инструмент щетка Миллериге.

Как только материал начнет подсыхать, необходимо пройтись поверх металлическим шпателем Inox Oikos, сглаживая и уплотняя углубления, до тех пор пока вы не получите гладкую поверхность, но с участками, где имеются углубления, имитирующие рисунок камня «травертин».

Чтобы создать эффект соединения между блоками, имитируя каменную кладку, нужно поставить зарубку на поверхности TRAVERTINO ROMANO с помощью маленького металлического шпателя-помощника (или отвертки) для получения формы блоков желаемого размера.

Для получения ровной кромки блока, нужно использовать границу деревянной планки в качестве направляющей.

Оставить высыхать в течение 24 часов до нанесения финишного отделочного слоя TRAVERTINO ROMANO FINITURA.

Для защиты и поддержки в исходном состоянии материала TRAVERTINO ROMANO необходимо нанести с помощью кисти один слой материала TRAVERTINO ROMANO FINITURA, который готов к нанесению и не разбавляется водой.

Стиль старого камня «Травертин» (рекомендуется для административных зданий, соборов и др. зданий)

1 слой – грунт или Праймер

2 слой - TRAVERTINO ROMANO не разводится водой, наносится шпателем из нержавеющей стали. Толстым слоем и сразу делается рисунок. TRAVERTINO ROMANO идет на основе извести. Ждать до такого состояния когда можно надавить пальцем, палец останется чистым, а поверхность продавливается. Заглаживаем верхний слой. Через 2 часа наносим

3 слой - TRAVERTINO ROMANO FINITURA, жидкий полностью покрываем его кистью, чтобы он забился во все поры. 6 часов высыхает. Специальные красители-тонеры и опять добавляем в баночку тонер 1/1 переливаем и губкой наносим на поверхность.