

**ФАСАДНАЯ КРАСКА  
АРКИТАЛ  
ARCHITAL  
(Италия)**



Краткое описание	Краска водоразбавляемая на акриловой основе с кварцевым порошком. Используется для наружной и внутренней отделки стен из бетона, кирпичной кладки, камня, штукатурки и любой поверхности на минеральной основе.
Свойства	Хорошая абразивостойкость и истираемость. Хорошая стойкость к мокрой очистке и самоочищаемость. Хороший декоративный внешний вид. Материал не имеет запаха, нетоксичен, не воспламеняется, экологически чистый в отношении человека и окружающей среды. Легко наносится.
Грунт	Для наружной отделки -NEOKRYLL, BLANCOR. Для внутренней отделки –CRILUX, IL PRIMER
Возможность перекрытия	VELDECOR.
Условия нанесения	Температура: от +5°C до +36°C Влажность: не более 80%.
Инструмент	Кисть, валик, краскораспылитель( сопло 1,7мм ).
Разбавление	20% питьевой водой.
Расход	4-5 м <sup>2</sup> /л в два слоя в зависимости от поглощающей способности подложки
Очистка инструмента	Водой.
Высыхание при 20°C и относительной влажности 75%	На отлип: 2-3 часа. На перекрас: 6-8 часов. Полное: 24 часа.
Состав	Акриловые смолы в водной дисперсии, кварцевый порошок, кроющие наполнители на основе диоксида титана, органические и неорганические пигменты, добавки, облегчающие процесс нанесения и пленкообразования.
Удельный вес	1,58 кг/л ± 3%.
РН	8,5 ÷ 9,5.
Вязкость	26000 ± 5% CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин при 25°C).
Реакция на огонь	Отрицательная, если состав наносится по невоспламеняющимся основаниям (материалу на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии).
Водопоглощение (W24)	0,25 кг/м <sup>2</sup> .час0,5 DIN 52 617 (максимально допустимый уровень 0,5 кг/м <sup>2</sup> .час0,5 DIN 52 617).
Паропроницаемость (SD)	0,22 м (максимально допустимый уровень 2 м DIN 52 615)
Стойкость к промывке	Не менее 1000 абразивных циклов по стандарту DIN 53 778.
Стойкость к истиранию	Не менее 5000 абразивных циклов по стандарту DIN 53 778.
Цветовая гамма	Белый + 320 цветов по цветовой карте Top Exterior Line фирмы OIKOS в цветометрической системе Sistema Tintometrico DCS Decor Color System by OIKOS.
Упаковка	1; 4; 14 л.
Срок хранения	5 лет в закрытой оригинальной упаковке при температуре от +2°C до +36°C (боится мороза).

ООО «Компания Аншер»  
г.Новосибирск, Орджоникидзе 40, 2 подъезд, 1 этаж, офис 1319,  
тел.(383)363-80-98, 3638098@ansher-nsk.ru  
www:ansher-nsk.ru

Токсикологические показатели	Состав не содержит вредных веществ, пигментов или других компонентов, содержащих тяжелые металлы, такие как хром или свинец. Кроме того, он не содержит токсичных, ароматизированных, хлорированных растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Состав не горюч и при условии его правильной технической эксплуатации представляет собой нетоксичное, безвредное вещество. Рекомендуется соблюдение обычных мер предосторожности, предусмотренных для работы с составами на водной основе. При хранении, перемещении и транспортировке не требуется соблюдение особых условий, при случайном пролитии необходимо собрать, используя инертные абсорбирующие материалы, такие как песок, глина и т.д. и уничтожить как обычные твердые отходы.
Система нанесения	Очистить поверхность от отслаивающихся участков, грязи, цементной пыли, жира и других веществ, мешающих хорошей адгезии. Выровнять поверхность с помощью финишной шпаклевки. Новые цементные поверхности должны быть выдержаны в течение 30 дней. Пористые поверхности покрыть одним слоем грунта NEOKRYLL или BLANKOR (для фасадов) и CRILUX или IL PRIMER (для интерьеров), дать просохнуть поверхности 6-8 часов. С помощью кисти или валика нанести первый слой ARCHITAL. Примерно через 6 часов нанести второй слой краски. Степень разбавления водой для обоих слоев – 20%.

*Предоставленная здесь информация основана на практическом опыте завода-изготовителя и представителя в Новосибирске ООО «Компания Аншер», однако, не содержит описания всех возможных ситуаций. Поэтому убедительно просим Вас перед началом работ получить консультацию у специалистов фирмы ООО «Компания Аншер». Изготовитель и представитель не несут никакой ответственности за следование любым другим советам и рекомендациям условий применения продукции!*

---

ООО «Компания Аншер»  
г.Новосибирск, Орджоникидзе 40, 2 подъезд, 1 этаж, офис 1319,  
тел.(383)363-80-98, 3638098@ansher-nsk.ru  
www:ansher-nsk.ru